

ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНА АКРИЛОВА «КОРОЇД»

для обробки поверхонь всередині і зовні будинків

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація

Штукатурка декоративна «КОРОЇД» BIONIC HOUSE зерно 2.0 мм, 3.0 мм призначена для декоративного оздоблення бетонних, цементно-піщаних, цементно-вапняних, гіпсових та інших мінеральних поверхонь, а також гіпсокартону або OSB всередині та зовні будівель. Рекомендується для декоративного захисного шару в системі теплоізоляції фасадів. Можна використовувати для декоративного оздоблення стін у громадських, житлових, дитячих, лікувально-профілактичних, харчових, фармацевтичних і будь-яких інших приміщеннях із нормальною й підвищеною вологістю.

Особливі властивості, стандарти



- Підходить як для фасадів, так і для інтер'єрів
- стійка до атмосферних явищ та бруду (в тому числі до морозу та ультрафіолету)
- стійка до ураження грибком, пліснявою
- гідрофобна
- паропроникна
- еластична
- на водній основі, без запаху

Продукт має санітарно-епідеміологічний висновок МОЗ України та паспорт якості товару.

ФАРБА ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ, БУДІВЛЯХ ДОШКІЛЬНИХ, ЗАГАЛЬНООСВІТНИХ ТА ВИЩИХ УЧБОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ, БУДІВЛЯХ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА МІСЦЯХ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ТОРГІВЛІ ТОЩО.

Основа

силіконова

Щільність

1,6 кг/л

Декоративна фактура

короїд

Розмір фракції

2.0 або 3.0

Ступінь блиску

Матова згідно DIN EN 13300, ДСТУ ISO 2813:60

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

<p>Вказівки щодо застосування</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Перед застосуванням продукт ретельно перемішати мішалкою на низьких обертах протягом 5 хвилин • Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче +5°C, відносна вологість повітря не більше 80%. • Оптимальний температурний режим 18-22°C при відносній вологості повітря 40-80% • Не проводити роботи при сильному сонячному випромінюванні, дощі, вологості більше 80%, сильному вітрі або морозі. • Відкритий час штукатурки до 30 хвилин. Переривати або завершувати роботи необхідно в кутах або межах архітектурних елементів поверхні фасаду.. 				
<p>Технологія нанесення</p> <p>Витрата</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Для нанесення декоративної штукатурки використовується стандартний шпатель і гладилка з нержавіючим покриттям. • Не використовувати ємності та інструменти які іржавіють. • Витрата: зерно 2.0 мм: от 2.7 до 3.0 кг/м2 зерно 3.0 мм: от 4.2 до 4.5 кг/м2 • Метод нанесення, зернистість основи впливають на витрату. • Точна витрата встановлюється тестовим нанесенням на робочу поверхню 				
<p>Час висихання (при t +5-+25°C)</p>	<table border="1" data-bbox="456 1406 1353 1500"> <tr> <td>Висихання</td> <td>24-48год</td> </tr> <tr> <td>Повна міцність</td> <td>28 діб</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Придатність до обережної експлуатації через 7 днів. Повна міцність і здатність витримувати механічні навантаження настає через 28 діб. • Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря. • Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час висихання. 	Висихання	24-48год	Повна міцність	28 діб
Висихання	24-48год				
Повна міцність	28 діб				
<p>Очищення робочого інструменту</p>	 <p>Відразу після використання помити інструменти водою</p>				

ОСНОВА

Підготовка основи	Підготовка основи здійснюється згідно СНиП 3.04.01-87 і ДБН В.2.6-22-2001. Підготовлена для штукатурки основа, повинна бути достатньо міцною і сухою. Цементні штукатурки повинні бути витримані мінімум 28 днів. Ділянки основ з ознаками біологічної корозії видалити механічним способом. Перед фарбуванням поверхню обробити ґрунтовкою глибокого проникнення BIONIC HOUSE, потім рекомендується нанести кварц-ґрунт BIONIC HOUSE.
Вологість основи	Не повинна перевищувати 4%, гіпсових основ 1%

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Ґрунт1	Універсальна ґрунтовка глибокого проникнення Bionic House
Ґрунт2	Кварц-ґрунт Bionic House
Фінішне покриття	Декоративна штукатурка «КОРОЇД»


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	16 кг
Відтінки кольору Палітра системи RAL 	<ul style="list-style-type: none"> Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні. Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії. За наявності тонованої штукатурки з різних партій її рекомендовано змішати

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Заходи безпеки	Під час нанесення виключити контакт з відкритими частинами тіла, попадання всередину. У разі попадання в очі або рот – ретельно промити водою.
-----------------------	--

Умови зберігання



Зберігати у межах температури від +5°C до +35°C

В сухому, добре провітрюваному приміщенні, подалі від джерел тепла.

Берегти від впливу прямих сонячних променів та від заморожування.

Строк зберігання
Утилізація

18 місяців у фірмовій герметично закритій тарі
Сухі залишки і пуста тару утилізувати як будівельні відходи.
Відкрийте кришку ємкості з продуктом і дайте йому висохнути та утилізуйте як будівельне сміття.



ТОВ «Науково-виробниче підприємство Біонік-Хаус»
Тел.: 096-443-35-45
Сайт: <https://bionic-house.com.ua/ua/>