

## АНТИЖУК


### Просочувач від шкідників готовий розчин

## ОПИС ПРОДУКТУ

<b>Загальна інформація</b>	<p>Водний розчин інсектицидної дії на основі піретроїдів нового покоління захищає від будь-якого виду комах. Для знищення дереворуйнівних комах на всіх стадіях розвитку.</p> <p>Просочується в деревину, перешкоджає її біопшкодженню, при цьому не погіршує міцність, здатність до склеювання та фарбування деревини</p> <p><b><u>Для сухої та вологої деревини</u></b></p>
<b>Особливі властивості, стандарти</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для профілактичного захисту деревини</li> <li>• Зберігає текстуру деревини</li> <li>• Розчин пожегобезпечний</li> <li>• Застосовується для внутрішніх та зовнішніх робіт</li> <li>• Зберігає текстуру деревини</li> </ul>
<b>Сфера використання</b>	<p>призначений для захисту деревини від зараження жуками (шашіль, короїд, точильник та інші), термітами різних видів та іншими комахами та їх личинками, може застосовуватись всередині та зовні приміщень</p>

## ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

<b>Вказівки щодо застосування</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перед застосуванням продукт ретельно перемішати</li> <li>• Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 5°C</li> <li>• Не наносити на мерзлу деревину!</li> <li>• Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%</li> <li>• Не змішувати з іншими розчинами!</li> </ul>
<b>Технологія нанесення</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Засіб наноситься рясним шаром пензлем, валиком, розпорошенням або зануренням в 1 шар. Торцеві кінці деревини обробити з особливою ретельністю</li> </ul>



- Не змішувати з іншими розчинами
  - Витрати не менше ніж 300-350г/м<sup>2</sup> (3-4 м<sup>2</sup>/кг)
- Нанесення методом занурення (обробка пиломатеріалів в промислових умовах):**
1. Штабель деревини занурюють у розчин і витримують:
    - 20-30 секунд – для штабелів з прокладкою
    - 1-2 хвилини для щільних штабелів
- Кількість розчину у ванні має перевищувати рівень штабеля на 50 мм, протягом усього процесу обробки.
2. Оброблений пиломатеріал витримують над ванною не менше 30 секунд, а згодом на спеціальному майданчику не менше 3 хвилин для стікання і збору надлишкового розчину.
- Нанесення розчину пензлем, валиком або пневморозпиленням:**
1. Нанести рівномірно по всій робочій поверхні до використання кількості засобу згідно рекомендованої витрати.

**Час висихання  
(при температурі  
18-22°C)**

висихання	24 год
-----------	--------

- Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.
- Захистити від потрапляння води та атмосферних опадів до повного висихання



**Очищення  
робочого  
інструменту**

Відразу після використання помити інструменти водою

## ОСНОВА

**Тип основи**

Деревина хвойних і листяних порід

**Підготовка основи**

Деревина має бути очищеною від кори, лика, всіх забруднень і старих фарб. Частини, вражені грибком, слід замінити здоровим просоченим деревом.

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка

1 л, 3л

Колір

Безбарвний



## ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

### Заходи безпеки

Увага продукт токсичний!

- Під час нанесення виключити контакт з відкритими частинами тіла, попадання всередину.
- При роботі з препаратом необхідно використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання, шкіри рук та очей: захисний одяг, окуляри, рукавиці, а при розпилюванні, крім того, респіратор.
- При попаданні в очі негайно промити їх чистою водою.
- Закриту тару із залишками продукту утилізувати в організованих місцях збору побутових відходів.

### Умови зберігання



Зберігати у межах температури від +5<sup>0</sup>С до +30<sup>0</sup>С

В сухому, добре провітрюваному приміщенні, подалі від джерел тепла.

Берегти від впливу прямих сонячних променів та від замерзання.

### Строк зберігання

2 роки в герметично закритій тарі. Можливе випадання осаду.



ТОВ «Науково-виробниче підприємство Біонік-Хаус»

Тел.: 096-443-35-45, 050-867-08-99

Сайт: <https://bionic-house.com.ua/ua/>