

PROFI-FACADE LASURE tung oil

Просочувач-лазур на основі тунгової олії для зовнішніх робіт

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація	<p>Декоративна лазур з інноваційною комбінацією діючих речовин на натуральній тунговій олії. Використовується для зовнішніх робіт. Служить надійним покриттям для фасадів дерев'яних будинків, альтанок. Тунгова олія забезпечує необхідну пластичність і еластичність захисного покриття, залишаючи відкритими пори деревини. Не перешкоджає природному парообміну.</p> <p>Важливо! Підходить лише для сухої деревини.</p>
Особливі властивості, стандарти	<ul style="list-style-type: none"> • Покриття забезпечує захист від синяви і руйнівних грибків за допомогою активних компонентів. • захищає деревину від УФ випромінення, вологи та бруду • проявляє унікальну структуру деревини • строк захисту поверхні до 7 років <p>Продукт має санітарно-епідеміологічний висновок МОЗ України та паспорт якості товару.</p>
Активні речовини	<p>Иодопропунілбутилкарбамат (IPBC) . Tebuconazole 4,5-Dichloro-2-n-octyl-3(2H)-isothiazolone</p>
Сфера використання  	<p>Дерев'яні зовнішні конструкції, наприклад, дерев'яні фасади будинків, дерев'яна обшивка, двері, навіси, профільовані дошки, альтанки та інше. Для необроблених або оброблених раніше антисептиком дерев'яних конструкцій.</p>

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування





- Перед застосуванням продукт ретельно перемішати
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче +5°C.
- Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80%



- Не проводити обробку при сильному сонячному випромінюванні, дощі, вологості більше 80%, сильному вітрі або морозі.
- Патьоків смоли не можливо уникнути незалежно від методу на несення продукту.
- З особливою ретельністю необхідно обробити торці деревини.


Технологія нанесення



- Перед нанесенням переконайтесь щось деревина суха
- Засіб наносити пензлем або розпиленням у 2-3 тонких шари, з інтервалом приблизно 12 годин за температури не нижче +5⁰ С
- Для отримання однорідного кольору просочувач наносити тонким шаром. Після чого рекомендується “вирівняти” покриття за допомогою пензля.
- Не змішувати з іншими розчинами
- Витрати близько 1л на 10-12м² при нанесенні в 1 шар (в залежності від породи деревини)
- Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату.
- Точна витрата встановлюється тестовим нанесенням на робочу поверхню

Час висихання (при температурі 18-22°C)

Наступний шар	Приблизно через 12 год
Остаточне висихання	Не менше 24 год



- Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.
- На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб) висихання може сповільнюватися.
- Низькі температури та/або висока вологість можуть збільшити час висихання.
- Незважаючи на висохлу на відлип поверхню важколеткі розчинники протягом декількох днів можуть створювати ефект злегка вологої поверхні при тактильному контакті. Ця властивість не є дефектом. Збільшення повітрообміну сприяє більш швидкому випаровуванню цих розчинників.

Очищення робочого інструменту



Відразу після використання помити інструменти розчинником на основі уайт-спіріту

ОСНОВА

Тип основи	Деревина хвойних та листяних порід
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.п., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.
Вологість деревини	Листяні породи: 12% +/- 2% Хвойні породи: 15% +/- 2%
Підготовка основи	Для оптимальної довговічності покриття, ми рекомендуємо шліфувати поверхню з розміром зерна 80, в напрямку волокон, ретельно видалити пил, смоли і смоляні кишені. Гострі кромки повинні бути закруглені. Високосмолисті та екзотичні породи деревини, які містять компоненти, що уповільнюють висихання, попередньо обробити розчинником.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Просочення	Для забезпечення захисного ефекту поверхні необхідно заґрунтувати 1 шаром: Antiseptic Organic protect Використовуйте антисептик для деревини обережно. Дотримуйтесь вказівок на етикетці та в технічному описі продукту.
Основний шар	Можна наносити через 12 годин після просочення 1-й шар засобу PROFI-FACADE LASURE tung oil
Фінішне покриття	Можна наносити приблизно через 12 годин після 1-го шару 2-й шар засобу PROFI-FACADE LASURE tung oil При необхідності нанести 3-й шар


ДОГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ

Догляд та оновлення покриття	<p>Довговічність покриття залежить від багатьох факторів: інтенсивності атмосферного впливу, механічних навантажень, наявності конструктивного захисту.</p> <p>Регулярне технічне обслуговування, оновлення покриття збільшить термін експлуатації деревини.</p> <p>Поверхні, що перебувають у зоні підвищеного зносу та під впливом погодних умов потребують частішої обробки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Очистити неушкоджену поверхню від пилу та забруднень • Нанести 1-2 шари PROFI-FACADE LASURE tung oil.
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	1л, 2,8л, 10л
Відтінки кольору <div data-bbox="108 342 379 421" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Палітра кольорів FACADE LASURE </div> Палітра системи RAL 	<ul style="list-style-type: none"> • Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні. • Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії. • Для гарної стійкості покриття до атмосферних впливів застосовуються тільки тоновані матеріали.

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Заходи безпеки 	<ul style="list-style-type: none"> • Не застосовувати засіб для поверхонь, що контактують з їжею. • Не використовувати порожню тару для зберігання продуктів харчування. • Зберігати й транспортувати в герметично закритій тарі. • Під час проведення робіт по нанесенню, а також після їх закінчення ретельно провітрити приміщення. • Під час нанесення виключити контакт з відкритими частинами тіла, попадання всередину. Для захисту рук використовувати гумові рукавички. У разі попадання в очі або рот – ретельно промити водою. • Берегти від вогню. • Після використання продукту тару щільно закрити і відправити на побутове звалище.
Строк та умови зберігання 	2 роки в герметично закритій тарі. Не боїться морозу. Зберігати в закритих приміщеннях в межах температури від -30 ⁰ С до +30 ⁰ С. Берегти від впливу прямих сонячних променів.



ТОВ «Науково-виробниче підприємство Біонік-Хаус»

Тел.: 096-443-35-45, 050-867-08-99

Сайт: <https://bionic-house.com.ua/ua/>