

Універсальна Ґрунтівка глибокого проникнення

ОПИС ПРОДУКТУ


Загальна інформація	Використовується всередині і зовні приміщень для просочення бетону, штукатурки, гіпсових та гіпсокартонних шпакльованих стін та стелі перед штукатуркою, шпаклівкою, фарбуванням, поклейкою шпалер або плитки. Водорозчинна, готова до застосування на акриловій основі.
Особливі властивості, стандарти	<ul style="list-style-type: none"> • Забезпечує відмінну адгезію • підходить як для фасадів так і для інтер'єрів • вирівнює водопоглинання • зменшує витрати фарби залишає поверхню паропроникною • не викликає пожовтіння фарби • на водній основі, без запаху <p>Продукт має санітарно-епідеміологічний висновок МОЗ України та паспорт якості товару.</p>
Щільність	1,01 кг/л ±0,02кг/л
Сухий залишок	8,84%±1%
pH	≈8
В'язкість при t 20° C Brookfield RTV	25cps±10cps
Ступінь блиску	1 gloss±0,2gloss
Товщина плівки	≤10мкм

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт ретельно перемішати
- Наносити в 1-2 шари, другий шар наноситься після висихання 1-го шару.
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче +5°C, відносна вологість повітря не більше 80%.
- Оптимальний температурний режим 18-22°C при відносній вологості повітря 40-80%

	<ul style="list-style-type: none"> Не проводити нанесення при сильному сонячному випромінюванні, дощі, вологості більше 80%, сильному вітрі або морозі. 				
<p>Технологія нанесення</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ґрунтівку наносити пензлем, валиком або розпилювачем Не використовувати ємності та інструменти які іржавіють. Витрати близько 1л на 8-10 м² при нанесенні в 1 шар Метод нанесення, зернистість основи впливають на витрату. Точна витрата встановлюється тестовим нанесенням на робочу поверхню 				
<p>Час висихання (при t 18-22°C)</p>	<table border="1" data-bbox="456 680 1353 775"> <tr> <td>Від пилу</td> <td>30 хвилин</td> </tr> <tr> <td>Наступний шар</td> <td>Приблизно через 4-6 год</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря. Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час висихання. 	Від пилу	30 хвилин	Наступний шар	Приблизно через 4-6 год
Від пилу	30 хвилин				
Наступний шар	Приблизно через 4-6 год				
<p>Очищення робочого інструменту</p>	 <p>Відразу після використання помити інструменти водою</p>				



ОСНОВА

<p>Підготовка основи</p>	<p>Поверхня має бути чистою, сухою та придатною для обробки. Пил, залишки вапняних побілок, покриття на клейовій та масляній основі, інші забруднення ретельно видалити. Міцні алкідні покриття зашкурити і знепилити. Цементні штукатурки повинні бути витримані мінімум 28 днів.</p>
<p>Вологість основи</p>	<p>Не повинна перевищувати 4%, гіпсових основ 1%</p>

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

<p>Заходи безпеки</p>	<p>Під час нанесення виключити контакт з відкритими частинами тіла, попадання всередину. При розпиленні захистити органи дихання. У разі попадання в очі або рот – ретельно промити водою. Ґрунтівка незаймиста.</p>
------------------------------	--

Умови зберігання



Зберігати у межах температури від +5°C до +30°C

В сухому, добре провітрюваному приміщенні, подалі від джерел тепла.

Берегти від впливу прямих сонячних променів та від замерзання.

Строк зберігання

2 роки в герметично закритій тарі

Після використання продукту за призначенням, тару щільно закрити й відправити на побутове звалище.



ТОВ «Науково-виробниче підприємство Біонік-Хаус»

Тел.: 096-443-35-45

Сайт: <https://bionic-house.com.ua/ua/>