




HARD WAX OIL


Олія для паркету з твердим воском

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація	Засіб для всіх видів дерев'яних підлог з високою проникною та водовідштовхувальною здатністю. Важливо! Підходить лише для сухої деревини.
Особливі властивості, стандарти	<ul style="list-style-type: none"> • захищає деревину від вологи та бруду • утворює стійку до стирання поверхню • проявляє унікальну структуру деревини • зручне в нанесенні та легке у відновленні покриття Продукт має санітарно-епідеміологічний висновок МОЗ України та паспорт якості товару.
Активні речовини	Iodopropynylbutylcarbamate (IPBC) . Tebuconazole 4,5-Dichloro-2-n-octyl-3(2H)-isothiazolone
Сфера використання  	Підлога: дерев'яні дошки, паркет, корок, OSB. Дерев'яні панелі, меблі та інше всередині приміщень.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування  	<ul style="list-style-type: none"> • Перед застосуванням продукт ретельно перемішати • Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче +5°C. • Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80% • Патьоків смоли не можливо уникнути незалежно від методу на несення продукту. • Для оптимального результату, олію нанести з усіх боків до монтажу. З особливою ретельністю необхідно обробити торці деревини.
Технологія нанесення	<ul style="list-style-type: none"> • Перед нанесенням переконатись щось деревина суха • Олію наносити пензлем у 1-2 шари до насичення, з інтервалом приблизно 12 годин за температури не нижче +5° С • Не змішувати з іншими розчинами



- Витрата HARD WAX OIL залежить від породи деревини, якості її обробки та товщини шару нанесення.
Приблизна витрата: 1л на 18-22м²,
для слабо шліфованих поверхонь: 1л на 12-14м²
при нанесенні в 1 шар
- Точна витрата встановлюється тестовим нанесенням на робочу поверхню
- У ході обробки час від часу очищати пензлик чистою ганчіркою
- Надлишки олії, що не ввібралися в деревину видалити протягом 15-20хв після нанесення

**Час висихання
(при t 18-22°C)**

Наступний шар	Приблизно через 24 год
---------------	------------------------



- Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.
- На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб) висихання може сповільнюватися.
- Низькі температури та/або висока вологість можуть збільшити час висихання.

**Очищення
робочого
інструменту**



Відразу після використання помити інструменти розчинником на основі уайт-спіріту

ОСНОВА

Тип основи	Деревина хвойних та листяних порід
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.п., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.
Вологість деревини	Листяні породи: 12% +/- 2% Хвойні породи: 15% +/- 2%
Підготовка основи	Високосмолисті та екзотичні породи деревини, які містять компоненти, що уповільнюють висихання, попередньо обробити розчинником.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Основний шар	1-й шар засобу HARD WAX OIL
Фінішне покриття	Можна наносити приблизно через 24 години після 1-го шару

ДОГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ

Догляд та оновлення покриття

Довговічність покриття залежить від багатьох факторів: механічних навантажень, частоти та способу прибирання та іншого.

Регулярне технічне обслуговування, оновлення покриття збільшить термін експлуатації деревини.

Поверхні, що перебувають у зоні підвищеного зносу потребують частішої обробки.

- Очистити неушкоджену поверхню від пилу та забруднень
- Нанести 1-2 шари **HARD WAX OIL**.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка

0,5л 1л, 2,8л, 10л

Відтінки кольору


Палітра кольорів

Воскових олій

- Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні.
- Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.
- Для гарної стійкості покриття до атмосферних впливів застосовуються тільки тоновані матеріали.


ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Заходи безпеки



- Не застосовувати засіб для поверхонь, що контактують з їжею.
- Не використовувати порожню тару для зберігання продуктів харчування.
- Зберігати й транспортувати в герметично закритій тарі.
- Під час проведення робіт по нанесенню, а також після їх закінчення ретельно провітрити приміщення.
- Під час нанесення виключити контакт з відкритими частинами тіла, попадання всередину. Для захисту рук використовувати гумові рукавички. У разі попадання в очі або рот – ретельно промити водою.
- **Берегти від вогню.**
- Після використання продукту тару щільно закрити і відправити на побутове звалище.

Строк та умови зберігання



36 місяців в герметично закритій тарі.
Зберігати в закритих приміщеннях в межах температури від -40°C до $+30^{\circ}\text{C}$. Березти від впливу прямих сонячних променів.



ТОВ «Науково-виробниче підприємство Біонік-Хаус»

Тел.: 096-443-35-45, 050-867-08-99

Сайт: <https://bionic-house.com.ua/ua/>