

## Олія термостійка для каменю і цегли




засіб для внутрішніх та зовнішніх робіт

### ОПИС ПРОДУКТУ

<p><b>Загальна інформація</b></p>	<p>Декоративно-захисне покриття для виробів пічного та камінного типу, що облицьовані різними видами цегли або каменю. Глибоко вбирається і утворює еластичний захисний шар, стійкий до несприятливих атмосферних впливів. Забезпечує хорошу зносостійкість. Пов'язує вапняний і цементний пил, полегшуючи прибирання. Створює ефект мокрого каменю. Безпечно для людей, тварин і рослин.</p>
<p><b>Особливі властивості, стандарти</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• швидко висихає;</li> <li>• витримує розширення і скорочення основи;</li> <li>• захищає від ультрафіолету, цвілі, грибка, моху та висолів;</li> <li>• утворює щільну однорідну плівку, яка не пропускає вологу;</li> <li>• стійка до впливу дуже високих температур.</li> </ul> <p>Використання смоли нового покоління забезпечує високу проникну здатність засобу. Збільшення вмісту твердих речовин у складі продукту покращує захист в суворих погодних умовах та стійкість покриття до механічного тертя.</p> <p><b>Продукт має санітарно-епідеміологічний висновок МОЗ України.</b></p>
<p><b>Активні речовини</b></p>	<p>Иодопропунілбутилкарбамат (IPBC) . Tebuconazole 4,5-Dichloro-2-n-octyl-3(2H)-isothiazolone</p>
<p><b>Сфера використання</b></p>	<p>Застосовується для просочення пічної та клінкерної цегли, мармуру, пісковика, ракушняка, штучного каменю, бетону, бруківки, тротуарної плитки та інших матеріалів.</p>

### ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

<p><b>Вказівки щодо застосування</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перед застосуванням продукт ретельно перемішати та перемішувати у процесі нанесення</li> <li>• Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 5°C.</li> </ul>
--	--

  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Оптимальний температурний режим 18-22°C при відносній вологості повітря 40-80%</li> <li>• Не проводити обробку при сильному сонячному випромінюванні, дощі, вологості більше 80%, сильному вітрі або морозі.</li> </ul>				
<p><b>Технологія нанесення</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Наносити щіткою</li> <li>• Видаляйте надлишки олії з поверхні безворсим ганчір'ям, через 15-20хв після нанесення кожного шару</li> <li>• Витрати близько 1л на 20м<sup>2</sup> при нанесенні в 1 шар (в залежності від поверхні на яку наноситься засіб)</li> <li>• Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату.</li> <li>• Точна витрата встановлюється тестовим нанесенням на робочу поверхню</li> </ul>				
<p><b>Час висихання (при t 23°C , вологості 50%)</b></p> 	<table border="1" data-bbox="510 918 1404 1019"> <tr> <td>Наступний шар</td> <td>Приблизно через 12 год</td> </tr> <tr> <td>Остаточне висихання</td> <td>Приблизно 18-24 год</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.</li> <li>• Низькі температури та/або висока вологість можуть збільшити час висихання.</li> </ul>	Наступний шар	Приблизно через 12 год	Остаточне висихання	Приблизно 18-24 год
Наступний шар	Приблизно через 12 год				
Остаточне висихання	Приблизно 18-24 год				
<p><b>Очищення робочого інструменту</b></p> 	<p>Відразу після використання помити інструменти розчинником на основі уайт-спіріту</p>				

## ОСНОВА

<p><b>Тип основи</b></p>	<p>Різні види цегли та каменю. Бетонне покриття. Штучний камінь.</p>
<p><b>Підготовка основи</b></p>	<p>Оброблювана поверхня повинна бути сухою і чистою. У випадку виявлення ділянок уражених цвілью, слід встановити причину її утворення та усунути.</p>

## СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

**Основний шар** | 1-2 шари засобу **Олія термостійка для каменю**

## ДОГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ

**Догляд та оновлення покриття**

- Очистити поверхню від пилу та забруднень
- Нанести 1-2 шари **Олії термостійкої для каменю**

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ


**Упаковка**

**1л, 2,8л**

**Колір**

## ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

**Заходи безпеки**



- Не застосовувати засіб для поверхонь, що контактують з їжею.
- Не використовувати порожню тару для зберігання продуктів харчування.
- Зберігати й транспортувати в герметично закритій тарі.
- Під час проведення робіт по нанесенню, а також після їх закінчення ретельно провітрити приміщення.
- Під час нанесення виключити контакт з відкритими частинами тіла, попадання всередину. Для захисту рук використовувати гумові рукавички та захисні окуляри. У разі попадання в очі або рот – ретельно промити водою.
- **Берегти від вогню.**
- Після використання продукту тару щільно закрити. Використані проолієні матеріали відразу після використання занурити у воду або тримати до утилізації в щільно закритій металевій тарі.

**Строк та умови зберігання**

5 років в герметично закритій тарі, при температурі не вище +25°C. Берегти від впливу прямих сонячних променів.



ТОВ «Науково-виробниче підприємство Біонік-Хаус»  
Тел.: 096-443-35-45, 050-867-08-99  
Сайт: <https://bionic-house.com.ua/ua/>