

## OPTIMA FACADE premium


Фарба для зовнішніх робіт з водовідштовхувальними властивостями

### ОПИС ПРОДУКТУ

<b>Загальна інформація</b>	<p>Підходить для фарбування будь-яких архітектурних ансамблів з багатими елементами оздоблення. Довговічна в умовах сезонних перепадів температури, вологості та сильного ультрафіолетового випромінення. Може застосовуватись для фарбування систем фасадної теплоізоляції з мінераловатним, цсп, або пінополістирольним утеплювачем. Утворює якісне паропроникне покриття, стійке до стирання та підвищеної вологості.</p> <p>Фарба також може бути застосована для внутрішніх робіт, в приміщеннях з підвищеною вологістю та високим експлуатаційним навантаженням.</p>
<b>Особливі властивості, стандарти</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Має високу покривну здатність</li> <li>• підходить як для фасадів так і для інтер'єрів</li> <li>• стійка до атмосферних явищ та бруду</li> <li>• гідрофобна</li> <li>• тиксотропна</li> <li>• паропроникна</li> <li>• на водній основі, без запаху</li> </ul> <p><b>Продукт має санітарно-епідеміологічний висновок МОЗ України та паспорт якості товару.</b></p>
<b>Клас стійкості</b>	1 згідно DIN EN 13300, ДСТУ ISO 11998
<b>Щільність</b>	1,45-1,50 кг/л
<b>Сухий залишок</b>	63%
<b>pH</b>	≈8,5
<b>В'язкість</b> при t 20°С Brookfield RTV	50.000±5.000
<b>Ступінь блиску</b>	Матова згідно DIN EN 13300, ДСТУ ISO 2813:60
<b>Товщина плівки</b>	≤ 100 мкм


### ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

## Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт ретельно перемішати мішалкою на низьких обертах протягом 2 хвилин
- Для першого шару, при необхідності, фарбу можна розбавити водою (до 10% від загального об'єму) і ретельно перемішати
- Для фінішного шару фарбу розводити не рекомендується
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче +5°C, відносна вологість повітря не більше 80%.
- Оптимальний температурний режим 18-22°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Не проводити фарбування при сильному сонячному випромінюванні, дощі, вологості більше 80%, сильному вітрі або морозі.
- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, не дотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат. Відхилення призводять до проблем із плівкою та порушення адгезії, а також до погіршення стійкості до атмосферних впливів та стабільності кольору.

## Технологія нанесення



- Фарбу наносити пензлем, валиком або розпилювачем у 2 шари з інтервалом 4-6 годин
- Не використовувати ємності та інструменти які іржавіють.
- Витрати близько 1л на 10 м<sup>2</sup> ( 100г на 1 м<sup>2</sup> ) при нанесенні в 1 шар
- Метод нанесення, зернистість основи впливають на витрату.
- Точна витрата встановлюється тестовим нанесенням на робочу поверхню

## Час висихання (при t 18-22°C)

До відсутності відбитка	Не більше 1 год
Наступний шар	Приблизно через 4-6 год
Оберігати від опадів	12-24 год
Повна міцність	28 діб

- Придатність до обережної експлуатації через 7 днів. Повна міцність і здатність витримувати механічні навантаження настає через 28 діб.
- Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час висихання.</li> </ul>
Очищення робочого інструменту	 <p>Відразу після використання помити інструменти водою</p>

## ОСНОВА

Підготовка основи	<p>Підготовка основи здійснюється відповідно до ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6.-212:2016</p> <p>Поверхня має бути чистою, сухою та придатною для обробки. Пил, залишки вапняних побілок, покриття на клейовій та масляній основі, інші забруднення ретельно видалити. Міцні алкідні покриття зашкурити і знепилити. Цементні штукатурки повинні бути витримані мінімум 28 днів. Перед фарбуванням поверхні рекомендується нанести грунт.</p>
Вологість основи	Не повинна перевищувати 4%, гіпсових основ 1%

## СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Грунт	Універсальна ґрунтівка глибокого проникнення Bionic House
Основний шар	<p>Можна наносити через 4-6 годин після ґрунту</p> <p>1-й шар <b>Optima Facade premium</b></p>
Фінішне покриття	<p>Можна наносити через 4-6 годин після 1-го шару</p> <p>2-й шар <b>Optima Facade premium</b></p>

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ



Упаковка	3л, 5л, 10л
Відтінки кольору	<ul style="list-style-type: none"> <li>Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні.</li> <li>Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.</li> </ul>
Палітра системи RAL  База А	

## ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

## Заходи безпеки

Під час нанесення виключити контакт з відкритими частинами тіла, попадання всередину. При розпиленні захистити органи дихання. У разі попадання в очі або рот – ретельно промити водою. Фарба незаймиста.

## Умови зберігання



Зберігати у межах температури від +5<sup>0</sup>С до +30<sup>0</sup>С

В сухому, добре провітрюваному приміщенні, подалі від джерел тепла.

Берегти від впливу прямих сонячних променів та від замерзання.

## Строк зберігання

1 рік в герметично закритій тарі

Після використання продукту за призначенням, тару щільно закрити й відправити на побутове звалище.



ТОВ «Науково-виробниче підприємство Біонік-Хаус»

Тел.: 096-443-35-45

Сайт: <https://bionic-house.com.ua/ua/>