

OPTIMA FACADE standart


Фарба фасадна матова дисперсійна

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація	<p>Матова акрилова фарба з покращеними зовнішніми властивостями. Має хорошу адгезію до основи.</p> <p>Підходить для фарбування будь-яких мінеральних поверхонь, таких як: цегла, бетон, цементно-піщані і гіпсові штукатурки, шпаклівки тощо. Рекомендується для фарбування систем фасадної теплоізоляції з пінополістирольним утеплювачем.</p> <p>Стійка до УФ-випромінення, миття мийними засобами та атмосферних явищ.</p> <p>Фарба також може бути застосована для внутрішніх робіт, в місцях громадського користування: в фойє, санвузлах, сходових майданчиках, паркінгах, приміщеннях офісного, виробничого й промислового призначення.</p>
Особливі властивості, стандарти	<ul style="list-style-type: none"> • Має високу покривну здатність • підходить як для фасадів так і для інтер'єрів • стійка до атмосферних явищ та бруду • на водній основі, без запаху <p>Продукт має санітарно-епідеміологічний висновок МОЗ України та паспорт якості товару.</p>
Клас стійкості	2 згідно DIN EN 13300, ДСТУ ISO 11998
Щільність	1,48-1,54 кг/л
Ступінь блиску	Матова згідно DIN EN 13300, ДСТУ ISO 2813:60

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ


Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт ретельно перемішати мішалкою на низьких обертах протягом 2 хвилин
- Для першого шару, при необхідності, фарбу можна розбавити водою (до 10% від загального об'єму) і ретельно перемішати
- Для фінішного шару фарбу розводити не рекомендується

- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче +5°C, відносна вологість повітря не більше 80%.
- Оптимальний температурний режим 18-22°C при відносній вологості повітря 40-80%
- Не проводити фарбування при сильному сонячному випромінюванні, дощі, вологості більше 80%, сильному вітрі або морозі.
- Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, не дотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат. Відхилення призводять до проблем із плівкою та порушення адгезії, а також до погіршення стійкості до атмосферних впливів та стабільності кольору.

Технологія нанесення



- Фарбу наносити пензлем, валиком або розпилювачем у 2 шари з інтервалом 4-6 годин
- Не використовувати ємності та інструменти які іржавіють.
- Витрати близько 1л на 10 м² (100г на 1 м²) при нанесенні в 1 шар
- Метод нанесення, зернистість основи впливають на витрату.
- Точна витрата встановлюється тестовим нанесенням на робочу поверхню

Час висихання (при t 18-22°C)

До відсутності відбитка	Не більше 1 год
Наступний шар	Приблизно через 4-6 год
Оберігати від опадів	12-24 год
Повна міцність	28 діб

- Придатність до обережної експлуатації через 7 днів. Повна міцність і здатність витримувати механічні навантаження настає через 28 діб.
- Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.
- Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час висихання.

Очищення робочого інструменту



Відразу після використання помити інструменти водою

ОСНОВА

Підготовка основи	<p>Підготовка основи здійснюється відповідно до ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6.-212:2016</p> <p>Поверхня має бути чистою, сухою та придатною для обробки. Пил, залишки вапняних побілок, покриття на клейовій та масляній основі, інші забруднення ретельно видалити. Міцні алкідні покриття зашкурити і знепилити. Цементні штукатурки повинні бути витримані мінімум 28 днів. Перед фарбуванням поверхні рекомендується нанести ґрунт.</p>
Вологість основи	Не повинна перевищувати 4%, гіпсових основ 1%

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Ґрунт	Універсальна ґрунтівка глибокого проникнення Bionic House
Основний шар	<p>Можна наносити через 4-6 годин після ґрунту</p> <p>1-й шар Optima Facade standart</p>
Фінішне покриття	<p>Можна наносити через 4-6 годин після 1-го шару</p> <p>2-й шар Optima Facade standart</p>


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	Зл, 5л, 10л
Відтінки кольору Палітра системи RAL  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">База А</div>	<ul style="list-style-type: none"> Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні. Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Заходи безпеки	<p>Під час нанесення виключити контакт з відкритими частинами тіла, попадання всередину. При розпиленні захистити органи дихання. У разі попадання в очі або рот – ретельно промити водою. Фарба незаймиста.</p>
-----------------------	--

Умови зберігання



Зберігати у межах температури від +5°C до +30°C

В сухому, добре провітрюваному приміщенні, подалі від джерел тепла.

Берегти від впливу прямих сонячних променів та від замерзання.

Строк зберігання

1 рік в герметично закритій тарі

Після використання продукту за призначенням, тару щільно закрити й відправити на побутове звалище.



ТОВ «Науково-виробниче підприємство Біонік-Хаус»

Тел.: 096-443-35-45

Сайт: <https://bionic-house.com.ua/ua/>