

OPTIMA INTERIOR comfort


Фарба інтер'єрна матова

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація	<p>Вододисперсійна фарба для стін і стелі. Має хорошу адгезію до основи.</p> <p>Підходить для фарбування мінеральних поверхонь, таких як: цегла, бетон, цементно-піщані і гіпсові штукатурки, шпаклівки тощо. А також для фарбування скловолокнистих шпалер, пінополістирольних та деревоволокнистих плит та іншого. Витримує середнє експлуатаційне навантаження – вологе прибирання із застосуванням мийних засобів</p>
Особливі властивості, стандарти	<ul style="list-style-type: none"> • Має високу покривну здатність • підходить для інтер'єрів • на водній основі, без запаху <p>Продукт має санітарно-епідеміологічний висновок МОЗ України та паспорт якості товару.</p>
Клас стійкості	3 згідно DIN EN 13300, ДСТУ ISO 11998
Щільність	1,5-1,55 кг/л
Ступінь блиску	Матова згідно DIN EN 13300, ДСТУ ISO 2813:60

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт ретельно перемішати мішалкою на низьких обертах протягом 2 хвилин
- Для першого шару, при необхідності, фарбу можна розбавити водою (до 10% від загального об'єму) і ретельно перемішати
- Для фінішного шару фарбу розводити не рекомендується
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче +5°C, відносна вологість повітря не більше 80%.
- Оптимальний температурний режим 18-22°C при відносній вологості повітря 40-80%

	<ul style="list-style-type: none"> • Не проводити фарбування при сильному сонячному випромінюванні, дощі, вологості більше 80%, сильному вітрі або морозі. • Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, не дотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат. Відхилення призводять до проблем із плівкою та порушення адгезії, а також до погіршення стійкості до атмосферних впливів та стабільності кольору. 								
<p>Технологія нанесення</p>   	<ul style="list-style-type: none"> • Фарбу наносити пензлем, валиком або розпилювачем у 2 шари з інтервалом 4-6 годин • Не використовувати ємності та інструменти які іржавіють. • Витрати близько 1л на 8-10 м² при нанесенні в 1 шар для непоглинаючих поверхонь • 1л на 6-7м², для поверхонь, що поглинають фарбу. • Метод нанесення, зернистість основи впливають на витрату. • Точна витрата встановлюється тестовим нанесенням на робочу поверхню 								
<p>Час висихання (при t 18-22°C)</p>	<table border="1" data-bbox="454 1115 1353 1303"> <tr> <td>До відсутності відбитка</td> <td>Не більше 1 год</td> </tr> <tr> <td>Наступний шар</td> <td>Приблизно через 4-6 год</td> </tr> <tr> <td>Оберігати від опадів</td> <td>12-24 год</td> </tr> <tr> <td>Повна міцність</td> <td>28 діб</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Придатність до обережної експлуатації через 7 днів. Повна міцність і здатність витримувати механічні навантаження настає через 28 діб. • Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря. • Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час висихання. 	До відсутності відбитка	Не більше 1 год	Наступний шар	Приблизно через 4-6 год	Оберігати від опадів	12-24 год	Повна міцність	28 діб
До відсутності відбитка	Не більше 1 год								
Наступний шар	Приблизно через 4-6 год								
Оберігати від опадів	12-24 год								
Повна міцність	28 діб								
<p>Очищення робочого інструменту</p>	 <p>Відразу після використання помити інструменти водою</p>								

ОСНОВА

Підготовка основи

Підготовка основи здійснюється відповідно до ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6.-212:2016

Поверхня має бути чистою, сухою та придатною для обробки. Пил, залишки вапняних побілок, покриття на клейовій та масляній основі, інші забруднення ретельно видалити. Міцні алкідні покриття зашкурити і знепилити. Цементні штукатурки повинні бути витримані мінімум 28 днів. Перед фарбуванням поверхні рекомендується нанести ґрунт.

Вологість основи Не повинна перевищувати 4%, гіпсових основ 1%


СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Ґрунт	Універсальна ґрунтівка глибокого проникнення Bionic House
Основний шар	Можна наносити через 4-6 годин після ґрунту 1-й шар Optima interior comfort
Фінішне покриття	Можна наносити через 4-6 годин після 1-го шару 2-й шар Optima interior comfort

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	Зл, 5л, 10л
Відтінки кольору Палітра системи RAL  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">База А</div>	<ul style="list-style-type: none"> Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні. Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Заходи безпеки	Під час нанесення виключити контакт з відкритими частинами тіла, попадання всередину. При розпиленні захистити органи дихання. У разі попадання в очі або рот – ретельно промити водою. Фарба незаймиста.
Умови зберігання   	Зберігати у межах температури від +5°C до +30°C В сухому, добре провітрюваному приміщенні, подалі від джерел тепла. Берегти від впливу прямих сонячних променів та від замерзання.

Строк зберігання

1 рік в герметично закритій тарі
Після використання продукту за призначенням, тару щільно закрити й відправити на побутове звалище.



ТОВ «Науково-виробниче підприємство Біонік-Хаус»
Тел.: 096-443-35-45
Сайт: <https://bionic-house.com.ua/ua/>