

## OPTIMA INTERIOR premium


Інтер'єрна матова фарба

### ОПИС ПРОДУКТУ


<b>Загальна інформація</b>	Для внутрішніх робіт. Для будь-яких мінеральних поверхонь та шпалер. Професійний рівень захисту та довговічності. Підходить для фарбування стін та стелі в приміщеннях з високим експлуатаційним навантаженням (для спортзалів, торговельних центрів, офісних та виробничих приміщень).
<b>Особливі властивості, стандарти</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Має високу покривну здатність</li> <li>• підходить для інтер'єрів</li> <li>• стійка до вологи та бруду</li> <li>• гідрофобна</li> <li>• тиксотропна</li> <li>• паропроникна</li> <li>• на водній основі, без запаху</li> </ul> <p><b>Продукт має санітарно-епідеміологічний висновок МОЗ України та паспорт якості товару.</b></p>
<b>Клас стійкості</b>	<b>1</b> згідно DIN EN 13300, ДСТУ ISO 11998
<b>Щільність</b>	1,45-1,50 кг/л
<b>Ступінь блиску</b>	<b>Матова</b> згідно DIN EN 13300, ДСТУ ISO 2813:60

### ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

**Вказівки щодо застосування**



- Перед застосуванням продукт ретельно перемішати мішалкою на низьких обертах протягом 2 хвилин
- Для першого шару, при необхідності, фарбу можна розбавити водою (до 10% від загального об'єму) і ретельно перемішати
- Для фінішного шару фарбу розводити не рекомендується
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче +5°C, відносна вологість повітря не більше 80%.
- Оптимальний температурний режим 18-22°C при відносній вологості повітря 40-80%

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не проводити фарбування при сильному сонячному випромінюванні, дощі, вологості більше 80%, сильному вітрі або морозі.</li> <li>• Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, не дотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат. Відхилення призводять до проблем із плівкою та порушення адгезії, а також до погіршення стійкості до атмосферних впливів та стабільності кольору.</li> </ul>								
<p><b>Технологія нанесення</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Фарбу наносити пензлем, валиком або розпилювачем у 2 шари з інтервалом 4-6 годин</li> <li>• Не використовувати ємності та інструменти які іржавіють.</li> <li>• Витрати близько 1л на 10 м<sup>2</sup> ( 100г на 1 м<sup>2</sup> ) при нанесенні в 1 шар</li> <li>• Метод нанесення, зернистість основи впливають на витрату.</li> <li>• Точна витрата встановлюється тестовим нанесенням на робочу поверхню</li> </ul>								
<p><b>Час висихання (при t 18-22°C)</b></p>	<table border="1" data-bbox="454 1066 1350 1254"> <tr> <td>До відсутності відбитка</td> <td>Не більше 1 год</td> </tr> <tr> <td>Наступний шар</td> <td>Приблизно через 4-6 год</td> </tr> <tr> <td>Оберігати від опадів</td> <td>12-24 год</td> </tr> <tr> <td>Повна міцність</td> <td>28 діб</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Придатність до обережної експлуатації через 7 днів. Повна міцність і здатність витримувати механічні навантаження настає через 28 діб.</li> <li>• Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.</li> <li>• Низькі температури і / або висока вологість можуть збільшити час висихання.</li> </ul>	До відсутності відбитка	Не більше 1 год	Наступний шар	Приблизно через 4-6 год	Оберігати від опадів	12-24 год	Повна міцність	28 діб
До відсутності відбитка	Не більше 1 год								
Наступний шар	Приблизно через 4-6 год								
Оберігати від опадів	12-24 год								
Повна міцність	28 діб								
<p><b>Очищення робочого інструменту</b></p>	 <p>Відразу після використання помити інструменти водою</p>								

## ОСНОВА

**Підготовка основи**

Підготовка основи здійснюється відповідно до ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6.-212:2016

Поверхня має бути чистою, сухою та придатною для обробки. Пил, залишки вапняних побілок, покриття на клейовій та масляній основі, інші забруднення ретельно видалити. Міцні алкідні покриття зашкурити і знепилити. Цементні штукатурки повинні бути витримані мінімум 28 днів. Перед фарбуванням поверхні рекомендується нанести ґрунт.

**Вологість основи** Не повинна перевищувати 4%, гіпсових основ 1%


## СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

<b>Ґрунт</b>	Універсальна ґрунтівка глибокого проникнення Bionic House
<b>Основний шар</b>	Можна наносити через 4-6 годин після ґрунту 1-й шар <b>Optima Interior premium</b>
<b>Фінішне покриття</b>	Можна наносити через 4-6 годин після 1-го шару 2-й шар <b>Optima Interior premium</b>

## ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

<b>Упаковка</b>	<b>3л, 5л, 10л</b>
<b>Відтінки кольору</b> Палітра системи <b>RAL</b>  <b>База А</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні.</li> <li>Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.</li> </ul>

## ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

<b>Заходи безпеки</b>	Під час нанесення виключити контакт з відкритими частинами тіла, попадання всередину. При розпиленні захистити органи дихання. У разі попадання в очі або рот – ретельно промити водою. Фарба незаймиста.
<b>Умови зберігання</b>   	Зберігати у межах температури від +5 <sup>0</sup> С до +30 <sup>0</sup> С В сухому, добре провітрюваному приміщенні, подалі від джерел тепла. Берегти від впливу прямих сонячних променів та від замерзання.

**Строк зберігання**

1 рік в герметично закритій тарі  
Після використання продукту за призначенням, тару щільно закрити й відправити на побутове звалище.



ТОВ «Науково-виробниче підприємство Біонік-Хаус»  
Тел.: 096-443-35-45  
Сайт: <https://bionic-house.com.ua/ua/>