

PASTEL 32 color


Декоративна акрилова фарба для внутрішніх робіт

ОПИС ПРОДУКТУ

<p>Загальна інформація</p>	<p>Акрилова фарба для внутрішніх робіт. Для декоративної обробки деревини усіх порід. База А.</p>
<p>Особливі властивості, стандарти</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Покриття забезпечує захист від синяви і руйнівних грибків та бруду. • захищає деревину від УФ випромінення («ефект вікна» • для інтер'єрів • на водній основі, без запаху <p>Продукт має санітарно-епідеміологічний висновок МОЗ України.</p>
<p>Активні речовини</p> <p>технологія Thor АММЕ™ інноваційна технологія для захисних покриттів</p>	<p>3-йодо-2-пропініл-бутилкарбамат 2-Октил-2Н-ізотіазол-3-он Піритіон цинку</p> <p>Ця технологія забезпечує повільне вивільнення активних речовин протягом періоду експлуатації окрашеної поверхні, що покращує їх стійкість до лужного рН, УФ-випромінювання, температури та вимивання.</p>
<p>Сфера використання</p> 	<p>Дерев'яні поверхні в інтер'єрі: стіни, стеля, рейкові перегородки, рейкові стелі, дерев'яна вагонка, імітація бруса, декоративні конструкції та інше.</p>

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування



- Перед застосуванням продукт ретельно перемішати
- Під час зберігання фарби можлива зміна густини, що не погіршує її якість, при необхідності можливо розбавити водою (до 10% від загального об'єму)
- Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 8°C.
- Оптимальний температурний режим 18-22°C при відносній вологості повітря 40-80%

	<ul style="list-style-type: none"> • Патьоків смоли не можливо уникнути незалежно від методу на несення продукту. • Будь-яка зміна послідовності обробки, умов навколишнього середовища, не дотримання інструкцій або використання продуктів, не зазначених у переліку, можуть негативно вплинути на результат. Відхилення призводять до проблем із плівкою та порушення адгезії, а також до погіршення стійкості до атмосферних впливів та стабільності кольору. 				
<p>Технологія нанесення</p>   <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <p>1l ↓↓↓ 14 m²</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Фарба наносити пензлем, валиком або розпилювачем у 2 шари з інтервалом 1-2 години за температури не нижче +8⁰ С • Не змішувати з іншими розчинами • Витрати близько 1л на 12-14 м² при нанесенні в 1 шар • Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату. • Точна витрата встановлюється тестовим нанесенням на робочу поверхню 				
<p>Час висихання (при температурі 18-22°C)</p>  <p>1 год від пилу</p>  <p>2-й шар 1-2 год</p>	<table border="1" data-bbox="512 1126 1386 1218"> <tr> <td>Поверхня суха щодо пилу</td> <td>1 год</td> </tr> <tr> <td>Наступний шар</td> <td>Приблизно через 1-2 год</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря. • На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб, іроко) висихання може сповільнюватися. • Низькі температури та/або висока вологість можуть збільшити час висихання. • Якщо в результаті нанесення 1-го шару піднялися волокна деревини, то необхідно додатково обробити поверхню шліфувальними матеріалами із зерном не менше 180 	Поверхня суха щодо пилу	1 год	Наступний шар	Приблизно через 1-2 год
Поверхня суха щодо пилу	1 год				
Наступний шар	Приблизно через 1-2 год				
<p>Очищення робочого інструменту</p>	 <p>Відразу після використання помити інструменти водою</p>				

ОСНОВА

Тип основи	Хвойні, листяні, і інші деревні матеріали, придатні для внутрішніх робіт при відповідному застосуванні.
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.п., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.
Вологість деревини	Листяні породи: 12% +/- 2% Хвойні породи: 15% +/- 2%
Підготовка основи	Для оптимальної довговічності покриття, ми рекомендуємо шліфувати поверхню з розміром зерна 80, в напрямку волокон, ретельно видалити пил, смоли і смоляні кишені. Гострі кромки повинні бути закруглені. Високосмолисті та екзотичні породи деревини, які містять компоненти, що уповільнюють висихання, попередньо обробити розчинником. Водорості, зелений наліт і цвіль зовні видалити.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Основний шар	1-й шар фарби PASTEL 32 color
Фінішне покриття	<u>Можна наносити через 1-2 години після 1-го шару</u> 2-й шар фарби PASTEL 32 color

ДОГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ

Догляд та оновлення покриття	<p>Довговічність дерев'яних виробів, збереження гарного вигляду дерев'яних фасадів залежить від багатьох факторів. Регулярний технічне обслуговування, оновлення покриття, проведення необхідних ремонтних робіт збільшить термін експлуатації деревини.</p> <p>При необхідності очистити неушкоджену поверхню від пилу та забруднень і нанести 1-2 шари PASTEL 32 color. При використанні деревини листяних порід з глибокими порами (дуб, іроко), потрібно враховувати необхідність більш частих робіт з обслуговування.</p>
-------------------------------------	---

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	0,8л, 2,5л, 10л
Відтінки кольору <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">Палітра кольорів</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">PASTEL 32 color</div> Палітра системи RAL  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">База А</div>	<ul style="list-style-type: none"> • Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні. • Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії. • Для гарної стійкості покриття до атмосферних впливів застосовуються тільки тоновані матеріали. • Застосовуючи світлі відтінки слід враховувати для нового покриття слід враховувати більш короткі інтервали оновлення.

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Заходи безпеки	Під час нанесення виключити контакт з відкритими частинами тіла, попадання всередину. У разі попадання у очі й рот – ретельно промити водою. Фарба незаймиста.
Умови зберігання   	Зберігати у межах температури від +5°C до +30°C В сухому, добре провітрюваному приміщенні, подалі від джерел тепла. Берегти від впливу прямих сонячних променів та від замерзання.
Строк зберігання	2 роки в герметично закритій тарі. З питань дій по закінченню строку зберігання продукції звертатися до підприємства виробника. Після використання продукту за призначенням, тару щільно закрити й відправити на побутове звалище.



ТОВ «Науково-виробниче підприємство Біонік-Хаус»
 Тел.: 096-443-35-45, 050-867-08-99
 Сайт: <https://bionic-house.com.ua/ua/>