


WOOD BLEACH

Відбілювач безхлорний

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація	Засіб для освітлення деревини, що втратила зовнішній вигляд від ультрафіолету, перепадів температур та вологи.
Особливі властивості, стандарти	<ul style="list-style-type: none"> - Без різкого запаху - Не містить хлору - Не токсичний - Не пошкоджує целюлозу й лігнін - Піддається біорозпаду
Активні речовини	Щавлева кислота
Сфера використання	Для обробки дерев'яних фасадів, парканів, альтанок та інших дерев'яних конструкцій.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування 	<ul style="list-style-type: none"> • Перед застосуванням продукт ретельно перемішати • Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче 5°C, відносна вологість повітря нижче 80%. • Оптимальний температурний режим 18-22°C при відносній вологості повітря 40-65% • Робоче місце укрити, особливо предмети з пластику, кераміки, бетонні та вкриті штукатуркою поверхні. • Рослини убезпечити від потрапляння на них засобу. • Забезпечити штучні та природні водойми від потрапляння засобу
Технологія нанесення 	<ul style="list-style-type: none"> • Перед нанесенням деревину зволожити водою • Засіб наносити пензлем або маховою щіткою рясно й рівномірно • Зачекати 15 хв, щоб дати рідині ввібратися в поверхню • Для запобігання надшвидкого висихання, оброблену поверхню накрити плівкою

- Після висихання поверхню ретельно очистити
- У разі необхідності процес повторити
- Поверхню промити чистою водою. Промивати до тих пір поки не перестане з'являтися піна
- Не допускати потрапляння засобу й використаної води у водойми й ґрунт
- Витрати близько 50-200мл на 1 м² при нанесенні в 1 шар (в залежності від якості поверхні та ступеню посіріння)
- Форма, властивості і вологість основи впливають на витрату.
- Точна витрата встановлюється тестовим нанесенням на робочу поверхню

Час висихання (при температурі 18-22°C)

висихання	Приблизно 15хв
-----------	----------------

- Перед подальшою обробкою деревину просушити не менше 48годин (без дощу)
- Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря.
- На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб) висихання може сповільнюватися.
- Низькі температури та/або висока вологість можуть збільшити час висихання.

Очищення робочого інструменту

Відразу після використання помити інструменти водою, при необхідності можна використати мийний засіб

ОСНОВА

Тип основи

Деревина хвойних та листяних порід

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Основний шар

1 або 2 шари засобу WOOD BLEACH

Фінішне покриття

Можна наносити через 48 год
Декоративне покриття для деревини

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка	1л, 3л, 5л, 10л
Колір	Безбарвний

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

<p>Заходи безпеки</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Зберігати й транспортувати в герметично закритій тарі в недоступному для дітей місці • Не допускати попадання в очі, на шкіру або одяг, використовувати рукавички та захисні окуляри • Якщо в разі необережного застосування знадобилася консультація лікаря – показати упаковку або етикетку • Після використання продукту тару щільно закрити і відправити на побутове звалище.
<p>Строк та умови зберігання</p>	<p>В непошкодженій заводській упаковці 2 роки Зберігати в закритих приміщеннях в межах температури від +5⁰ С до +30⁰С. Березти від впливу прямих сонячних променів.</p>
	<p>ТОВ «Науково-виробниче підприємство Біонік-Хаус» Тел.: 096-443-35-45, 050-867-08-99 Сайт: https://bionic-house.com.ua/ua/</p>